



03917 U.S. PTO 10/070534



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年5 月16 日 (16.05.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/38817 A1

(51) 国際特許分類7:

C21D 1/10, 9/60, H05B 6/10

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/09312

(22) 国際出願日:

2001年10月24日(24,10,2001)

(24.10.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2000-342868

2000年11月10日(10.11.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 高周波熱 錬株式会社 (NEUREN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒141-8639 東京都品川区東五反田二丁目17番1号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福原哲一

(HUKUHARA, Tetsukazu) [JP/JP]; 〒254-0012 神奈川県平塚市大神1647-19 Kanagawa (JP). 生田文昭(IKUTA, Fumiaki) [JP/JP]; 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2-15-1-608 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 弁理士 八島正人(YASHIMA, Masato); 〒 105-0004 東京都港区新橋5-1-3 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): DE, GB, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

規則4.17に規定する申立て:


USのみのための発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))

添付公開會類:

---- 国際調査報告督

/続葉有/

- (54) Title: DOUBLE-TAPER STEEL WIRE AND CONTINUOUS HEAT TREATING METHOD AND DEVICE THEREFOR
- (54) 発明の名称: ダブルテーパ鋼線と、その連続熱処理方法および装置



(57) Abstract: A method of heat treating a double-taper steel wire having tapered-off portions at the opposite ends of a uniform-diameter straight portion, wherein a wire diameter is continuously detected by wire diameter detecting means (3, 6) and inputs to a quenching heating coil (4) and a tempering heating coil (7) are controlled by a control device (12) in response to the detected wire diameter to thereby heat treat the steel wire to a temperature uniform in its length-wise direction, whereby providing a double-taper steel wire almost equal in tensile strength at small- and large-diameter portions.

(57) 要約:

12...CONTROL DEVICE

11...TEMPERING HIGH-FREQUENCY OSCILLATOR

10...QUENCHING HIGH-FREQUENCY OSCILLATOR

均一径のストレート部の両端側に先細りのテーパ部を有するダブルテーパ鋼線の熱処理において、線径検知手段3、6により線径を連続的に検出し、該検出した線径値に対応させて焼入加熱コイル4、焼戻加熱コイル7の入力を制御装置12で制御することにより、該鋼線を長さ方向に均一な温度に加熱して熱処理し、小径部と大径部の引張強さのほぼ等しいダブルテーパ鋼線を得る。

10 02/38817 A1

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

ダブルテーパ鋼線と、その連続熱処理方法および装置

技術分野

5

20

本発明は、均一径のストレート部の両端側に先細りのテーパ部を有する、例え ば樽形あるいは紡錘形コイルばね形状に巻かれるばね用として使用されるダブル テーパ鋼線と、そのダブルテーパ鋼線を連続熱処理する熱処理方法および装置に 関するものである。

背景技術

通常のコイルばねは全長が同一径の素線を巻いて成形されているが、樽形ある いは紡錘形コイルばねの場合には、図7に示すようにばねのコイル胴部15の素 10 線径よりばね端部側のコイル小径部16の素線径を小さくすることが望ましい。 こうすると、全部同一径素線の樽形ばねに比して特別なばね特性を得ることがで き、かつ重量軽減ができるという利点がある。そのために、ばね用鋼線として両 端に先細りのテーパ部を有するダブルテーパ鋼線を使用することが望まれる。

従来、このような模型などのコイルばねを製造するには、コイル形状に熱間成 1.5 形した後、炉加熱によって焼入・焼戻しの熱処理を行っていた。しかし、このよ うな従来の方法では、割子の型を使用して成型後に型抜きをする必要があるが、 熱間成形で樽型などにした場合には、冷却時の型締りにより型が抜き難くなると いう問題がある。また、熱処理の加熱で変形しやすく、脱炭が生じやすいという 問題点があり、連続の処理が困難であった。

そこで、ばね鋼線の素線を連続熱処理した後にコイル成形することにより樽型 などのコイルばねを製造することが望まれる。ここで、脱炭などの欠陥がない熱 処理ばね鋼線を得るためには、誘導加熱などによる連続熱処理が望ましい。

25 発明の開示

しかしながら、径の均一な鋼線を加熱する場合には、誘導加熱により均一温度

に加熱して連続熱処理することが容易であるが、前述のような長さ方向に大径部と小径部を有するダブルテーパ鋼線を誘導加熱により連続加熱する場合には、小径部に比し大径部の温度が低くなり、焼入加熱の場合は小径部より大径部の焼入硬さが低く、焼戻加熱の場合は逆に焼戻硬さが高くなって、いずれにしろ引張強さが均一にならないという問題点がある。一方、コイルばね鋼線の場合は全長に渉って均一硬さで均一な引張強さを有するダブルテーパ鋼線が望ましい。

そこで本発明は、上記問題点を解決し、鋼線を全長に渉って均一温度に加熱することにより均一硬さを有するダブルテーパ鋼線とその連続熱処理方法及び熱処 理装置を提供することを目的とする。

- 10 上記目的を達成するために、本発明のダブルテーパ鋼線の連続熱処理方法は、 均一径のストレート部の両端側に先細りのテーパ部を有するダブルテーパ鋼線の 熱処理において、該鋼線の線径を連続的に検出し、該検出した線径値に対応して 誘導加熱の入力を制御することにより、該鋼線を長さ方向に均一な所定温度に加 熱して熱処理することを特徴とするものである。
- 15 すなわち、本発明のダブルテーパ鋼線の連続熱処理方法は、従来のように小径部と大径部を同じ電力で加熱するのでなく、線径検知手段により連続的に線径を検出し、均一径のストレート部を加熱するときは加熱手段の入力を一定にして連続加熱し、テーパ部を加熱するときはテーパの線径に応じて加熱手段の入力を減少または増加させて加熱することにより、大、小径のストレート部もテーパ部も均一温度に加熱して熱処理するものである。これにより、大、小径のストレート部もテーパ部も均一な硬さと引張強さを有する熱処理されたダブルテーパ線を得ることができる。この大・小径部の均一温度の加熱は、焼入加熱及び焼戻加熱のいずれにも適用できる。
- すなわち、通常の制御しない誘導加熱方法では小径部の温度が大径部より高く 25 なるため、焼入れの場合は小径部の硬さが大径部より高く、焼戻しの場合は小径 部が大径部より低くなる。これを本発明の方法によれば、線径に対応して任意に 加熱温度を制御することにより、小径部と大径部の引張強さを等しくしたダブル テーパ鋼線が得られる。

上記のダブルテーパ鋼線を製造するために、本発明のダブルテーパ鋼線の連続

熱処理装置は、均一径のストレート部の両端側に先細りのテーパ部を有するダブルテーパ鋼線の熱処理において、該鋼線を連続的に加熱する誘導加熱手段と、該鋼線の線径を連続的に検出する線径検知手段と、該鋼線が長さ方向に所定温度に加熱されるように前記線径検知手段の線径値に対応して前記加熱手段の入力を制御する制御手段とを備えたことを特徴とするものである。

前記熱処理装置は、焼入れ後連続して焼戻しするように焼入手段と焼戻手段が タンデムに配列された装置とすることが、焼入れ、焼戻しを一度に行うことがで きるので望ましい。

前記熱処理装置は、ストレート部の両端にテーパ部を有する単体のダブルテーパ パ鋼線の熱処理にも使用できるが、均一径のストレート部とテーパ部とが長さ方向に交互に存する連続したダブルテーパ線を熱処理するのに一層適する。こうして熱処理された鋼線は単体に切り離すことによりダブルテーパ鋼線の量産が容易になるという利点がある。

15 図面の簡単な説明

- 【図1】 本発明のダブルテーパ鋼線の熱処理装置の構成を示す図
- 【図2】 本発明実施形態のダブルテーパ鋼線の形状を示す図
- 【図3】 従来方法のダブルテーパ鋼線の焼入加熱温度を示す図
- 【図4】 本発明方法のダブルテーパ鋼線の焼入加熱温度を示す図
- 20 【図5】 従来方法のダブルテーパ鋼線の焼戻加熱温度を示す図
 - 【図6】 本発明方法のダブルテーパ鋼線の焼戻加熱温度を示す図
 - 【図7】 紡錘形コイルばねの形状を示す図
 - 【図8】 実施例1の試料の寸法

【符号の説明】

25 1 ペイオフスタンド、2 長さ測定装置、3 第1線径測定装置、4 焼 入加熱コイル、5 焼入冷却ジャケット、6 第2線径測定装置、7 焼戻加 熱コイル、8 焼戻冷

却ジャケット、9 巻取スタンド、10 焼入高周波電源、11 焼戻高周波電源 12 制御装置(制御手段)、15 コイル胴部、16 コイル小径部

15

4

S ワーク (ダブルテーパ鋼線)

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を図示の1実施形態について具体的に説明する。図1は本発明実 施形態のダブルテーパ鋼線の熱処理装置の構成を示す図、図2は本発明実施形態 のダブルテーパ鋼線の形状の一例を示す図である。

図2に示すように、本発明実施形態に使用されるダブルテーパ鋼線(以下ワークという) Sは、長さL2の大径の同一径のストレート部21の両端側に、長さL12の先細りのテーパ部22、23が設けられ、テーパ部22、23の他端側が

10 長さL1の小径のストレート部24でつながって連続したダブルテーパ線をなす ものである。これを小径の位置24の中間で切断することにより紡錘形コイルば ねなどに使用される長さL0 の単体のダブルテーパ鋼線が作られる。

図1の製造装置について説明すると、上流側(図の右側)からペイオフスタンド1、長さ測定手段2、第1線径測定器3、焼入加熱コイル4、焼入水冷ジャケット5、第2線径測定器6、焼戻加熱コイル7、焼戻水冷ジャケット8および巻取りスタンド9がタンデムに配列されている。

長さ測定手段2は、被熱処理線材(ダブルテーパ鋼線、以下ワークという)Sの表面に接触して回転するローラの回転数により、処理されるワークの移動する長さを計測するものである。

20 第1線径測定器3と第2線径測定器6は、非接触型の測定器で走行するワーク の線径を連続的に測定する、例えばレーザ式線径測定器などが用いられる。第1 線径測定器3と第2線径測定器6は、焼入加熱コイル4および焼戻加熱コイル7 の中央から、それぞれk1 およびk2 の距離の入口側に配設されている。

焼入加熱コイル4および焼戻加熱コイル7は、それぞれ焼入高周波電源10お25 よび焼戻高周波電源11から電力が投入されるように接続されている。焼入冷却ジャケット5と焼戻冷却ジャケット8は、それぞれ焼入加熱コイル4および焼戻加熱コイル7により加熱されたワークを急冷するようになっている。

制御装置(制御手段) 12は、後述するように、長さ測定手段2、第1線径測 定器3および第2線径測定器6の信号により、焼入高周波電源10および焼戻高

20

15

周波電源11から、それぞれ焼入加熱コイル4および焼戻加熱コイル7に入力する電力を制御するようになっている。

以下、上記構成の熱処理装置の動作について説明する。まず、全体について述べると、熱処理されるワークSはペイオフスタンド1から繰り出されて、焼入加熱コイル4により焼入温度に加熱され、焼入冷却ジャケット5により急冷されて焼入れされる。焼入れされたワークは、連続して焼戻加熱コイル7により焼戻温度に加熱、焼戻しされて、焼戻冷却ジャケット8により急冷され巻き取りスタンド9に巻き取られる。これにより、ワークは連続して焼入れ焼戻しされる。

次に個々について説明すると、ワークは焼入加熱コイルに導入される前に、その移動量が長さ測定器2により測定され、その径が第1線径測定器3により測定されるり測定されたワークの径に対される。制御装置12には、第1線径測定器3により測定されたワークの径に対応した電力が焼入加熱コイル4に入力されるようにあらかじめ設定されている。制御装置12は、焼入加熱コイル4に入力される電力を、ワークの線径の変化に応じ線径の二乗に比例して入力するよう焼入高周波電源10を制御する。本実施15 形態では、ワークの移動量を長さ測定器2により測定し、第1線径測定器3により測定されたワークの位置が距離k1だけ移動して焼入加熱コイル4の中央位置に来たとき、焼入加熱コイル4に所定の電力が入力されるように設定した。

例えば、図2のワークの小径部の径 d 1のAの位置が第1線径測定器 3により測定され、Aの位置が距離k 1だけ移動して焼入加熱コイル10の中央に来たときにP 1の電力が入力される。そして、ワークがB位置に移動するまでP 1の一定電力で加熱される。このワークの移動量は長さ測定器 2により計測される。

ワークが移動してBの位置が焼入加熱コイル10の中央に来ると、テーパ部BーC間ではテーパの径の増加に応じて順次電力が増加され、この電力は径の二乗に比例して変化するようにされる。そして、大径部の径 d2 のC の位置が焼入加熱コイル4 の中央の位置に来ると、 $P2=P1\times (d2/d1)^2$ の電力が入力され、C-Dの間はこの一定電力でワークは加熱される。

さらにワークが移動してテーパ部D-Eの位置では、前記と逆に順次電力入力量が減少されてEの位置で電力 P_1 にされる。このようにワークの径に応じて焼入加熱コイル10の電力量を変えて加熱することにより、ダブルテーパ線は大径

1.0

部もテーパ部も小径部も同一温度に加熱される。これら上述した制御は制御装置 12により行われる。

焼入加熱コイル4により加熱されたワークは、焼入冷却ジャケット5により急冷、焼入れされる。ここで、ワークは全長が均一温度に加熱されているので、ダブルテーパ線は大径部もテーパ部も小径部も均一な焼入れ硬さが得られる。

続いて、焼入れされたワークは連続して焼戻加熱コイル7により焼戻温度に加熱されて焼戻しされる。前述の焼入れと同様にワークの径が第2線径測定器6により測定され、この位置が焼戻加熱コイル7の中央位置にきたとき、線径の二乗に比例した所定の電力が焼戻加熱コイル7に入力される。こうして焼入れの場合と同様に長さ方向に均一温度に加熱されたワークは、焼戻冷却ジャケット8により冷却された後、巻き取りスタンド9に巻き取られて熱処理を終える。

「実施例1]

実施例1は焼入れについて実験した。実験は図2の形状の図8に示す寸法の試料について行った。

15 上記試料を下記条件で、従来方法の制御無しと本発明方法とにより加熱して焼 入れを行い比較した。

ライン速度:80mm/sec

焼入加熱コイル長さ:340mm

周波数:32kHz

20 目標温度:910℃

この場合の線径とコイル出口における温度の測定結果を図3および図4に示す。 図3は従来の制御無しの場合、図4は本発明の制御をした場合についての測定結果である。

図から、従来方法の場合は、小径部に比して大径部の温度が低く、テーパ部も25 径にしたがって温度差が生じて大径部と小径部の温度差が約70℃あった。これに対し、本発明方法によれば温度差は約20℃になり、テーパ部もほとんど温度差がない加熱ができた。

[実施例2]

実施例2は焼戻しについて、従来方法と本発明方法とについて下記条件で加熱

して焼戻しを行った。

ライン速度:80mm/sec

焼戻加熱コイル長さ:340mm

周波数: 7. 5kHz

5 目標加熱温度:450℃

この場合の線径とコイル中央部における温度の測定結果を図5および図6に示す。図5は従来方法の制御無しの場合、図6は本発明方法の制御した場合についての測定結果である。

図から認められるように、焼戻しの場合も焼入れと同様に、従来方法の場合に LO は、小径部に比して大径部の温度が低く、テーパ部も径にしたがって温度差が生 じて小径部と大径部の温度差が約150℃ある。これに対し、本発明方法によれ ば、焼入れの場合と同様に温度差は約20℃になり、テーパ部もほとんど温度差 がない加熱ができた。

また、上記実施例では、ストレート部とテーパ部とが長さ方向に交互に存する 直続したダブルテーパ線について述べたが、本発明のダブルテーパ鋼線の連続熱 処理装置および熱処理方法はストレート部の両側にテーパ部を有するだけの単体 のダブルテーパ鋼線に対しても適用できる。

産業上の利用の可能性


20 以上述べたように、本発明のダブルテーパ鋼線の連続熱処理装置および熱処理 方法によれば、線径検知手段により線径を連続的に検出して、該検出した線径値 に対応させて誘導加熱の入力を制御して鋼線を加熱するので、鋼線が長さ方向に 均一に所定温度に加熱される。これにより、小径部、テーパ部、大径部ともに均 一な硬さと引張強さのダブルテーパ鋼線が得られる。これにより、ばね鋼線など のコストが大幅に低減でき、樽形、紡錘形コイルばねの用途が大きく広がると共 に、ばね鋼線以外のダブルテーパ鋼線の用途の拡大を図ることができる。

請求の範囲


- 1. 均一径のストレート部の両端側に先細りのテーパ部を有するダブルテーパ 鋼線の熱処理において、該鋼線の線径を連続的に検出し、該検出した線径値に対 応して誘導加熱の入力を制御することにより、該鋼線を長さ方向に均一な温度に 加熱して熱処理することを特徴とするダブルテーパ鋼線の連続熱処理方法。
- 2. 均一径のストレート部の両端側に先細りのテーパ部を有するダブルテーパ 鋼線において、誘導加熱により熱処理され、小径部と大径部の引張強さがほぼ同 一にされたことを特徴とするダブルテーパ鋼線。
- 10 3. 均一径のストレート部の両端側に先細りのテーパ部を有するダブルテーパ 鋼線の熱処理において、該鋼線を連続的に加熱する誘導加熱手段と、該鋼線の線 径を連続的に検出する線径検知手段と、該鋼線が長さ方向に所定温度に加熱され るように前記線径検知手段の線径値に対応して前記加熱手段の入力を制御する制 御手段とを備えたことを特徴とするダブルテーパ鋼線の連続熱処理装置。
- 15 4. 前記熱処理装置は、焼入れ後連続して焼戻しするように焼入手段と焼戻手 段がタンデムに配列されたことを特徴とする請求項3に記載のダブルテーパ鋼線 の連続熱処理装置。
 - 5. 前記鋼線は均一径のストレート部とテーパ部とが長さ方向に交互に存する 連続したダブルテーパ線であることを特徴とする請求項3または4に記載のダブ
- 20 ルテーパ鋼線の連続熱処理装置。

1/4

第1図




第2図




2/4

第3図




第4図




3/4

第5図




第6図



4/4

第7図



第8図

ワ	 ク	0)	寸沾	Ė

単位 mm

材質	寸法					
炒 .	d 1	d ₂	Lı	L 12	L 2	Lο
SAE9254	12.5	16. 0	800	220	900	2140

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/09312

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C21D1/10, 9/60, H05B6/10						
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC				
B. FIELDS	SEARCHED					
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C21D1/10, 1/42, 9/60, H05B6/00-6/10, 6/14-6/44					
Documentati	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included i	in the fields searched			
Koka	Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002					
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	ch terms used)			
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	US 6035686 A (Muhr und Bender), 14 March, 2000 (14.03.2000), Full text; Figs. 1 to 3 & JP 11-169991 A Full text; Figs. 1, 2		1-5			
A	JP 3-189036 A (Kobe Steel, Ltd. 19 August, 1991 (19.08.1991), Full text; Figs. 1, 2(a) to 2(c (Family: none)		1-5			
A	JP 57-70043 A (NHK Spring Co., 30 April, 1982 (30.04.1982), Full text (Family: none)	1-5				
· A	JP 3-37989 A (Mitsubishi Electr 19 February, 1991 (19.02.1991), Full text; Fig. 1 (Family: no		1-5			
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			le application but cited to erlying the invention claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be to when the document is documents, such a skilled in the art			
than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 21 January, 2002 (21.01.02) Date of mailing of the international search report 29 January, 2002 (29.01.02)			ch report 9.01.02)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/09312

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	JP 61-35556 Y2 (Shinko Kosen Kogyo K.K.), 16 October, 1986 (16.10.1986), Full text; Fig. 1 (Family: none)	1-5
		• s.

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C21D1/10, 9/60, 102 H05B6/10, 361 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C21D1/10, 1/42, 9/60, 102 H05B6/00-6/10, 381 6/14-6/44 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2002年 1994-2002年 日本国登録実用新案公報 日本国実用新案登録公報 1996-2002年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 Α US 6035686 A (Muhr und Bender) 1 - 52000.03.14,全文,第1-3図 & JP 11-16 9991 A, 全文, 図1, 図2 JP 3-189036 A (株式会社神戸製鋼所) Α 1 - 51991.08.19,全文,第1図,第2図a-第2図c (ファミリーなし) x C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 29.01.02 21.01.02 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員)・無い 4K 8926 日本国特許庁 (ISA/JP) 後藤政博 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3435

国際出願番号 PCT/JP01/09312

C (続き).		17 0 3 3 1 2
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 57-70043 A (日本発条株式会社) 1982.04.30,全文 (ファミリーなし)	1-5
A	JP 3-37989 A (三菱電機株式会社) 1991.02.19,全文,第1図 (ファミリーなし)	1-5
A		
	JP 61-35556 Y2 (神鋼鋼線工業株式会社) 1986. 10. 16, 全文, 第1図 (ファミリーなし)	1 - 5
	·	
		:
·		
		. :
	·	

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)